

Anleitung / Technisches Merkblatt

Sparkle Pearl

Beschreibung:

Unsere Sparkle Pearls basieren auf der neuesten Pearl-Technologie und verfügen über eine sehr hohe Intensität. Mit Ihnen lassen sich vielfältige 2-Ton Effekte erzielen. Sie können über weiß oder jede andere Basisfarbe (lösemittelhaltig) lackiert werden. Speziell im Sonnenlicht kommen Sparkle Pearls sehr brillant zum Vorschein.



Untergrund Behandlung:

Grundieren Sie mit einem 2K Primer nach Herstellerangaben. Nach der vorgeschriebenen Trockenzeit schleifen Sie mit Körnung P-1200 oder feiner im Nassschliff. Maschinell mit Körnung P-400 oder feiner. Vorher lackierte Oberflächen mit Körnung P-800-1200 anschleifen.



Basislackierung:

Die Pearls wirken am stärksten auf einer dunklen Basis wie z.B. schwarz. Dezent 2-Ton Effekte erreichen Sie auf allen denkbaren Basisfarben. Den Basislack 60 Minuten trocknen lassen bevor Sie die Pearls auftragen.



Mischungsverhältnis:

2:1 Volumenanteile - 2 Teile Sparkle Pearl (gut umrühren) + 1 Teil D-Thinner
 Gut umrühren und durch ein Farbsieb laufen lassen.

Die Inspire Airbrushfarben sind spritzfertig, können aber bis zu 100% verdünnt werden, beispielsweise für die Verarbeitung mit einer Airbrushpistole.



Pistoleneinstellung:

Konventionell Fließsystem: 1,4 – 1,8mm Düse, 2,8 – 3,5 bar.
 HVLP Fließsystem: 1,0 – 1,4mm Düse, 0,7 bar an der Kappe.



Verarbeitung:

2-5 halbnasse Spritzgänge mit 75% Überlappung, bis zur gewünschten Deckung. Abluftzeit zwischen den Schichten 10-15min. Spritzabstand: ca. 15-20cm. Vermeiden Sie zu trockene Gänge, um die Haftung auf dem Basislack nicht zu gefährden. Fertigen Sie unbedingt Spritzmuster an. Karosserien sollten zusammenhängend lackiert werden um Farbunterschiede und Stoßkanten zu vermeiden.



Endlackierung:

Nach 60min Trockenzeit kann mit Klarlack versiegelt werden.
 Als Klarlack empfehlen wir den 2K-ShowClear für absoluten Tiefenglanz.

Achtung: Specialist Paints übernimmt keine Gewährleistung beim Einsatz in Kombination mit anderen Lacksystemen. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Wir bitten unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Unbedingt Spritzmuster erstellen! Es gelten unsere Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Mit der Herausgabe dieses Merkblattes verlieren alle vorherigen



Anleitung / Technisches Merkblatt

ihre Gültigkeit.