

Anleitung / Technisches Merkblatt

House of Kolor Base Coat (BC-PBC-SG) - Lösemittelhaltig



Base Coats bzw. Basislacke können als Untergrund für eine Kandy-Lackierung oder als Endfarbe dienen und müssen abschließend mit einem konventionellem Klarlack (z.B. UC01 / UC35) versehen werden.



Nach Volumen
2 Teile Basislack und 1 Teil Verdünnung, bzw.
1000ml Basislack / 500ml Verdünnung



Es sollten circa 3 mittelnasse Lackiergänge, bis zur gleichmäßigen Deckung aufgetragen werden.
Die Abluftzeit zwischen den Gängen beträgt 10-15 Minuten.



Verdüner:
Mittlere Temperaturen oder in der Kabine – RU 311 Medium Reducer
Niedrige Temperaturen oder Kleinteil Lackierung – RU 310 Fast Reducer

Wenn auf Base Coats abgeklebt werden soll (für Grafiken, Dekore etc.) muss erst ein 1 K-Klarlack (SG 100) zwischenlackiert werden um Klebemarken zu vermeiden.

House of Kolor Basislacke müssen immer mit *konventionellen* Lacksystemen (z.B. HoK Urethan Kandy oder 1k Klarlack SG 100) überlackiert werden. Für das Finish und als Abschlusslack ebenfalls nur konventionelle (*lösemittelhaltige*) 2K Klarlacke (z.B. UC 01 oder UC 35) verwenden.

Achtung: House of Kolor übernimmt keine Gewährleistung beim Einsatz in Kombination mit anderen Lacksystemen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Wir bitten unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Es gelten unsere Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Mit der Herausgabe dieses Merkblattes verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.